



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e del Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

N. 01/20

CE	20	Norme di riferimento:	UNI EN 1341, UNI EN 1342, UNI EN 1343		
		Prodotto (DoP):	Lastre, cubetti e cordoli in pietra naturale		
		Destinazione d'uso:	Pavimentazioni esterne		
		Denominazione:	EN 12440:	Perlato Coreno	
			Commerciale:	Perlato Coreno Royal-blu perla	
Petrografica:	Roccia Sedimentaria-Calcare-Limestone				
Luogo di origine:	Lazio - Italia				
ITALGRANITI SNC 85038 SENISE (PZ)					
Caratteristiche		Valori dichiarati	Metodo di prova		
Rilascio sostanze pericolose		NPD	DM 186/2006		
Resistenza a flessione	valore minimo atteso	9,56 MPa	EN 12372		
Durabilità della resistenza a flessione	valore medio prima del gelo	13,54 MPa	EN 12372 EN 12371		
	valore medio dopo 48 cicli gelo	9,56 MPa			
Densità apparente	valore medio	2671,84 kg/mc	EN 1936		
Usura per abrasione	valore massimo atteso	18 mm	EN 14157		
Assorbimento acqua a p. at.	valore massimo atteso	0,55%	EN 13755		
Resistenza a compressione	valore minimo atteso	151 Mpa	EN 1926		
Durabilità della resistenza a compressione	valore medio prima del gelo	151 Mpa			
	valore medio dopo 48 cicli gelo	136,4 Mpa			

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Giancarlo Latronico

Luogo e data del rilascio: Senise, 28/09/2020